

Technisches Merkblatt KP-Tiefengrund

Grundierung zur Vorbehandlung
von CALSITHERM Klimaplatten

Der CALSITHERM KP-Tiefengrund ist eine wässrige, bläuliche, lösungsmittelfreie Dispersion auf der Basis von Reinacrylat. Er ist diffusionsoffen und alkalibeständig. Der KP-Tiefengrund dient als Aufbrennsperre auf der CALSITHERM Klima- und KP-Laibungsplatte. KP-Tiefengrund setzt die Kapillaraktivität der CALSITHERM Klimaplatte oberflächennah geringfügig herab und verfestigt die behandelte Oberfläche.

Der CALSITHERM KP-Tiefengrund ist vor der Verarbeitung gründlich aufzurühren und in einem Arbeitsgang durch gleichmäßiges Sprühen aufzutragen. Eine eventuelle lokale Nachbehandlung sollte vor Abtrocknung (nass in Nass) erfolgen. Eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes sollte sichergestellt sein. Nachfolgende Arbeiten können erst nach vollständiger Abtrocknung des KP-Tiefengrundes – in der Regel am nächsten Tag – begonnen werden.

Die Verarbeitung darf nicht unter +5°C der Luft oder des Untergrundes erfolgen. Die Reinigung der Geräte ist mit Wasser möglich, solange der KP-Tiefengrund noch nicht abgetrocknet ist.

Es wird, je Quadratmeter Klimaplatte, ca. 150 ml im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnter KP-Tiefengrund benötigt.

KP-Tiefengrund wird in 5 Liter Kunststoffgebinden geliefert. Angebrochene Gebinde sollten verschlossen und alsbald verbraucht werden. CALSITHERM KP-Tiefengrund ist frostfrei zu lagern.

Produkt-
beschreibung

Verarbeitung

Verbrauch

Lieferung /
Lagerung

Innendämmung mit Komfort

wärmedämmend | kapillaraktiv | schimmelhemmend | nicht brennbar | umweltverträglich

Sicherheit, Ökologie, Entsorgung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zu Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Anwendung und Verarbeitung liegen außerhalb unseres Einflusses, deshalb kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

CALSITHERM Silikatbaustoffe GmbH

Werk/Vertrieb:

Hermann-Löns-Str. 170
D-33104 Paderborn
Tel.: +49 (0) 5254 99092-0
Fax: +49 (0) 5254 99092-17

www.calsitherm.de
www.klimaplatte.de
info@calsitherm.de

Version: 2011 | 01

